

TEMALAC AB 50**HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK**

Felület-előkészítés	Lealapozott felületek: Távolítsa el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződések a felületről a megfelelő eljárással. Mossa le a felületet bő friss vízzel, majd hagyja megszáradni. Javítsa a felületen a repedéseket az alapozó réteg előtt. Figyeljen az alapozó átfestési idejére.
Alapozó	TEMAPRIME AB, TEMAPRIME ML, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR és TEMAPRIME GF
Átvonó bevonat	TEMALAC AB 50. Figyelem! 1006-os jelzőszámú hígító használata ajánlott a TEMALAC AB 50 festékhez amennyiben TEMAPRIME EE, EUR, GF és ML alapozó kerül átfestésre.
Felhordási körülmények	Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt a levegő, a felület és a környezet hőmérséklete legyen + 5°C felett. A levegő páratartalma ne haladja meg a 80 %-ot. Az acélfelület hőmérséklete legalább 3°C fokkal a harmatpont felett legyen.
Felhordás	Szórással vagy ecseteléssel. Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Airless szórás esetén hígítsa a festéket 0-15%-ban. Airless szórófej nagysága: 0,011"-0,015". A szórás-szöglet a befestendő felület formája szerint kell megválasztani.
Hígító	1054-es jelzőszámú hígító (lassúbb száradás) vagy 1006-os jelzőszámú hígító (gyors száradás).
Festőszerszámok tisztítása	1006-os, 1054-es jelzőszámú hígítók.
VOC	Az illékony szerves vegyület tartalma 360 g/liter. A termék 15%-ban hígított változata 450 g/liter VOC-t tartalmaz.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	Mindig olvassa el a dobozon található információt. Általános szabályok: Kerülje a belégzést és a bőrrel való kontaktust, biztosítsa a megfelelő szelőzést. A bőrre került festéket azonnal mossa le. A szembe került festéket bő vízzel mossa ki, fennmaradó irritáció esetén forduljon orvoshoz. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. Kizárólag professzionális felhasználók részére. Ügyfélszolgálat: 06/40 200-701

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek.